



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 3371 (พ.ศ. 2548)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สารเคลือบมคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารเคลือบมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.841-2532

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารเคลือบมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.841-2532 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1428 (พ.ศ.2532) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2532 ดังต่อไปนี้

1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก.841-2532” เป็น “มอก.841-2548”
2. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 9.4 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“9.4 ระยะเวลาการแห้ง

เคลือบตัวอย่างบนแผ่นทดสอบที่ไม่ดูดซึมน้ำ โดยใช้ตัวอย่างตามคำแนะนำของผู้ทำ หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ตัวอย่างในอัตรา 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตร แล้วปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิ (23 ± 2) องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 10) ความเร็วลมในแนวราบที่พัดผ่านชั้นทดสอบประมาณ 180 เมตรต่อนาที เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ใช้นิ้วแตะบนฟิล์ม และเมื่อครบ 12 ชั่วโมง ใช้เท้าเหยียบบนฟิล์ม”

3. ให้ยกเลิกข้อความหมายเหตุท้ายข้อ ก.2.1 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“หมายเหตุ ให้กระแทกกันภาชนะบรรจุตัวอย่างลงบนโต๊ะด้วยแรงประมาณ 2.27 กิโลกรัม ถึง 2.30 กิโลกรัม ทุกครั้งที่น่าออกจากตู้อบไฟฟ้า วิธีการประมาณแรงกระแทกให้ประมาณแรงกระแทกด้วยการทดสอบโดยการ กระแทกลงบนตาชั่งให้เข็มตาชั่งชี้ที่ประมาณ 2.27 กิโลกรัม ถึง 2.30 กิโลกรัม ก่อน”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548

วัฒนา เมืองสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 97ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2548