



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 955 เล่ม 4 – 2551

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน

RUBBER INSULATED CABLES – RATED VOLTAGES UP TO AND
INCLUDING 450/750 V –
PART 4: CORDS AND FLEXIBLE CABLES

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 35.080

ISBN 978-974-292-938-1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟอ่อน

มอก. 955 เล่ม 4 – 2551

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 139
วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2552

**คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 559
มาตรฐานสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนยางและเส้นไยถัก**

ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ต. สรรค์ จิตติครรภุณ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรรมการ

นายบุญชัย เตชะอ่อนอาจ

คณะกรรมการศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุนิดา บวนนิรนามณ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายไกรธีระ กิตติศรีใส่

บริษัท พานิช สหกิจ จำกัด

นายวิชัย ม้าทอง

บริษัท ไทยเคเบล อินเตอร์เทค จำกัด

นายคลิน พัฒน์วงศ์กุล

บริษัท แอดวานซ์ ยูทีเพรด จำกัด

นายวิวัฒน์ พนมไพฐรย์

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

นายสุเมธ อักษรกิตติ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการและเลขานุการ

นายสถาพร รุ่งรัตนากุบล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์นี้ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนยาง : สายอ่อนถักมาตรฐานเลขที่ มอก.955-2533 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 101 วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2533 แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานครอบคลุมผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนยางชนิดสายอ่อนถัก และเพื่อ ความสอดคล้องของมาตรฐานในกลุ่มสาขาไฟฟ้าที่ใช้ออชีเป็นหลักสามารถอ้างถึงกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้แก้ไข ปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า หุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ขึ้นมาใหม่ โดยแยกเป็น 8 เล่ม ดังนี้

1. มอก. 955 เล่ม 1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
2. มอก. 955 เล่ม 2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
3. มอก. 955 เล่ม 3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้า ทนความร้อนหุ้มฉนวนยางชิลลิโคน
4. มอก. 955 เล่ม 4 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายอ่อน และ สายไฟฟ้าอ่อน
5. มอก. 955 เล่ม 5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายลิฟต์
6. มอก. 955 เล่ม 6 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็ก trode ของเครื่องเชื้อมอาร์ก
7. มอก. 955 เล่ม 7 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 7 สายไฟฟ้า ทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
8. มอก. 955 เล่ม 8 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 8 สายอ่อนสำหรับ งานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อนนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 60245-4 Edition 2.2(2004) Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4: Cords and Flexible cables มาใช้ในระดับดัดแปลง และอี้ดการดัดแปลงเป็นไปตาม มอก. 955 เล่ม 1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สารบัญ

	หน้า
1. ทั่วไป	1
1.1 ขอบข่าย	1
1.2 มาตรฐานอ้างอิง	1
2. สายอ่อนถัก	2
3. สายอ่อนหุ้มเปลือกยางเหนียวธรรมดา	2
3.1 รหัสชนิด	2
3.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	2
3.3 โครงสร้าง	2
3.4 การทดสอบ	3
3.5 ข้อแนะนำการใช้งาน	3
4. สายอ่อนหุ้มเปลือกพอลิคลอโรพรีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่า สำหรับงานธรรมดา	6
4.1 รหัสชนิด	6
4.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	6
4.3 โครงสร้าง	6
4.4 การทดสอบ	7
4.5 ข้อแนะนำการใช้งาน	7
5. สายไฟฟ้าอ่อนหุ้มเปลือกพอลิคลอโรพรีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่น ที่เทียบเท่า สำหรับงานหนัก	9
5.1 รหัสชนิด	9
5.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	9
5.3 โครงสร้าง	9
5.4 การทดสอบ	10
5.5 ข้อแนะนำการใช้งาน	10
6. สายไฟฟ้าอ่อนสำหรับร้าวไฟประดับหุ้มเปลือกพอลิคลอโรพรีน หรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่น ที่เทียบเท่า	14
6.1 รหัสชนิด	14
6.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	14
6.3 โครงสร้าง	14
6.4 การทดสอบ	15
6.5 ข้อแนะนำการใช้งาน	15

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3 มิติ ของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 53	4
ตารางที่ 4 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 53	5
ตารางที่ 5 มิติ ของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 57	7
ตารางที่ 6 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 57	8
ตารางที่ 7 มิติ ของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 66	11
ตารางที่ 8 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 66	13
ตารางที่ 9 มิติ ของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 58 และ 58f	15
ตารางที่ 10 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 58 และ 58f	16



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 4016 (พ.ศ. 2551)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน มาตรฐานเลขที่ มอก.955 เล่ม 4-2551 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450 / 750 โวลต์

เล่ม 4: สายอ่อน และสายไฟอ่อน

1. ทั่วไป

1.1 ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงสายอ่อนหุ้มฉนวนยางและหุ้มวัสดุถัก และสายอ่อนและสายไฟฟ้าอ่อนหุ้มยางและหุ้มเปลือกยางหรือพอลิคลอโรพրีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่า ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

สายไฟฟ้าทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มอก.955 เล่ม 1 และสายไฟฟ้าแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานนี้

1.2 มาตรฐานอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงต่อไปนี้จำเป็นต้องมีหรือใช้กับมาตรฐานนี้ สำหรับเอกสารอ้างอิงฉบับที่ระบุปีที่พิมพ์จะใช้ได้เฉพาะฉบับที่อ้าง สำหรับเอกสารอ้างอิงฉบับที่ไม่ได้ระบุปีจะใช้ฉบับล่าสุด (รวมทั้งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม)

IEC 60228: 2004, *Conductors of insulated cables*

มอก. 955 เล่ม 1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

มอก. 955 เล่ม 2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ

มอก. 955 เล่ม 8 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 8 สายอ่อน สำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง

IEC 60811-1-1:1993, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties*

IEC 60811-1-2:1985, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section Two: Thermal ageing methods*

IEC 60811-1-4:1985, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section Four: Tests at low temperature*

IEC 60811-2-1:1986, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 2: Methods specific to elastomeric compounds - Section 1: Ozone resistance test - Hot set test - Mineral oil immersion test*

2. สายอ่อนถัก

ดู มอก. 955 เล่ม 8 ข้อ 5.

3. สายอ่อนหุ้มเปลือกยางเหนี่ยวธรรมา

3.1 รหัสชนิด

60245 IEC 53

3.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

300/500 โวลต์

3.3 โครงสร้าง

3.3.1 ตัวนำ

จำนวนตัวนำ : 2 3 4 หรือ 5

ตัวนำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60228 สำหรับตัวนำประเภท 5 ลวดตัวนำอาจชุบหรือไม่ชุบดีบุกก็ได้

3.3.2 ตัวคั่น

อาจใช้ตัวคั่นทำจากวัสดุที่เหมาะสมพันรอบแต่ละตัวนำได้

3.3.3 หน่วย

หน่วยต้องเป็นสารประกอบยางชนิด IE4 หุ้มแต่ละตัวนำ

หน่วยต้องหุ้มตัวบีซิอัคเริด

ความหนาหน่วยต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดในตารางที่ 3 สดมกที่ 2

3.3.4 การประกอบแกน และตัวเติม (ถ้ามี)

ต้องนำแกนทั้งหมดมาบิดรวมกัน

อาจใช้ตัวเติมเป็นแกนกลางได้

3.3.5 เปลี่อถก

เปลี่อถกต้องเป็นสารประกอบยางชนิด SE3 หุ้มรองแกน

ความหนาเปลี่อถกต้องเป็นไปตามค่าที่ระบุในตารางที่ 3 สดมกที่ 3

เปลี่อถกต้องหุ้มน้ำหนึ่งชั้นด้วยวิธีอัดรีด ซึ่งอาจแทรกไปอยู่ในช่องว่างระหว่างแกนได้

เปลี่อถกต้องลอกออกได้โดยไม่ทำให้แกนเสียหาย

3.3.6 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้า

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้าต้องอยู่ในขีดจำกัดที่กำหนดในตารางที่ 3 สดมกที่ 4 และ 5

3.4 การทดสอบ

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 3.3 ต้องการทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและทดสอบตามตารางที่ 4

3.5 ข้อแนะนำการใช้งาน

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำในการใช้งานปกติเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 3 มิติ ของสายไฟฟ้านิด 60245 IEC 53

ข้อ 3.3.3 ข้อ 3.3.5 และ ข้อ 3.3.6

1 จำนวนและพื้นที่หน้าตัด ระบุของตัวนำ mm ²	2 ความหนาฉลุวน ค่าที่กำหนด mm	3 ความหนาเปลือก ค่าที่กำหนด mm	4 ค่าเฉลี่ยส่วนผ่านศูนย์กลางของ สายไฟฟ้า ค่าสุด mm	5 สูงสุด mm
2 x 0.75	0.6	0.8	5.7	7.4
2 x 1	0.6	0.9	6.1	8.0
2 x 1.5	0.8	1.0	7.6	9.8
2 x 2.5	0.9	1.1	9.0	11.6
3 x 0.75	0.6	0.9	6.2	8.1
3 x 1	0.6	0.9	6.5	8.5
3 x 1.5	0.8	1.0	8.0	10.4
3 x 2.5	0.9	1.1	9.6	12.4
4 x 0.75	0.6	0.9	6.8	8.8
4 x 1	0.6	0.9	7.1	9.3
4 x 1.5	0.8	1.1	9.0	11.6
4 x 2.5	0.9	1.2	10.7	13.8
5 x 0.75	0.6	1.0	7.6	9.9
5 x 1	0.6	1.0	8.0	10.3
5 x 1.5	0.8	1.1	9.8	12.7
5 x 2.5	0.9	1.3	11.9	15.3
หมายเหตุ มิติเฉลี่ยของสายไฟฟ้าได้คำนวณมาจาก IEC 60719				

ตารางที่ 4 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 53

ข้อ 3.4

1 ข้อ	2 การทดสอบ	3 ประเภทการ ทดสอบ	4	
			วิธีทดสอบที่ระบุใน	หัวข้อ
			มาตรฐาน	
1	การทดสอบทางไฟฟ้า			
1.1	ความต้านทานของตัวนำ	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.1
1.2	ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกน			
1.2.1	-ที่ 1 500 V สำหรับความหนาคนวนไม่มากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.2.2	-ที่ 2 000 V สำหรับความหนาคนวนมากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.3	ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ที่ 2 000 V	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.2
2	ข้อกำหนดทางโครงสร้างและมิติ		มอก.955 เล่ม 1 และ เล่ม 2	
2.1	การตรวจสอบส่วนประกอบของโครงสร้าง	T,S	มอก.955 เล่ม 1	การตรวจสอบคุณภาพพิเศษและการทดสอบด้วยมือ
2.2	การวัดความหนาของคนวน	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.9
2.3	การวัดความหนาของเปลือก	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.10
2.4	การวัดมิติของสายไฟฟ้า			
2.4.1	ค่าเฉลี่ย	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
2.4.2	ความรี(ovality)	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
3	สมบัติทางกลของคนวน			
3.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอุ่นใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.1
3.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอุ่นใช้งานในตู้อบอากาศ	T	มอก.955 เล่ม 2	4
3.3	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอุ่นใช้งานในอุปกรณ์แอล์บอนบี	T	IEC 60811-1-2	8.2
3.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน(hot set)	T	IEC 60811-2-1	9
3.5	ความต้านทานโอดิชัน	T	IEC 60811-2-1	8
4	คุณสมบัติทางกลของเปลือก			
4.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอุ่นใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.2
4.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอุ่นใช้งานในตู้อบอากาศ	T	IEC 60811-1-2	8.1.3.1
4.3	การทดสอบความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
5	ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์			
5.1	ความอ่อนตัว(flexing) หลังจากจุ่มน้ำ โดยใช้แรงดันทดสอบ -ที่ 2 000 V สำหรับสาย 2 แกน สำหรับสายไฟฟ้าที่มีมากกว่า 2 แกน -ที่ 1 500 V สำหรับความหนาคนวนไม่มากกว่า 0.6 mm -ที่ 2 000 V สำหรับความหนาคนวนมากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	3.1 และ 2.2
		T	มอก.955 เล่ม 2	3.1 และ 2.3
		T	มอก.955 เล่ม 2	3.1 และ 2.3

4. สายอ่อนหุ้มเปลือกพอลิคลอโรพրีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่า สำหรับงานธรรมด้า

4.1 รหัสชนิด

60245 IEC 57

4.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

300/500 โวลต์

4.3 โครงสร้าง

4.3.1 ตัวนำ

จำนวนตัวนำ : 2 3 4 หรือ 5

ตัวนำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60228 สำหรับตัวนำประเภท 5 ลวดตัวนำอาจชุบหรือไม่ชุบดินักก็ได้

4.3.2 ตัวคั่น

อาจใช้ตัวคั่นทำจากวัสดุที่เหมาะสมพันรอบแต่ละตัวนำได้

4.3.3 หน่วย

หน่วยต้องเป็นสารประกอบยางชนิด IE4 หุ้มแต่ละตัวนำ

ต้องหุ้มหน่วยด้วยวิธีอัดรีด

ความหนาหน่วยต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดในตารางที่ 5 สดมกที่ 2

4.3.4 การประกอบแกน และตัวเติม (ถ้ามี)

ต้องนำแกนทั้งหมดมาบิดรวมกัน

อาจใช้ตัวเติมเป็นแกนกลางได้

4.3.5 เปลือก

เปลือกต้องเป็นสารประกอบยางชนิด SE4 หุ้มรอบแกน

ความหนาเปลือกต้องเป็นไปตามค่าที่ระบุในตารางที่ 5 สดมกที่ 3

เปลือกต้องหุ้มน้ำหนึ่งชั้นด้วยวิธีอัดรีด ซึ่งอาจแทรกไปอยู่ในช่องว่างระหว่างแกนได้

เปลือกต้องลอกออกได้โดยไม่ทำให้แกนเสียหาย

4.3.6 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้า

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้าต้องอยู่ในขีดจำกัดที่กำหนดในตารางที่ 5 ตามที่ 4 และ 5

4.4 การทดสอบ

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 4.3 การทดสอบสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและทดสอบตามตารางที่ 6

4.5 ข้อแนะนำการใช้งาน

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำในการใช้งานปกติเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 5 มิติ ของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 57

ข้อ 4.3.3 ข้อ 4.3.5 และข้อ 4.3.6

1 จำนวนและพื้นที่หน้าตัด ระบุของตัวนำ mm^2	2 ความหนาบนวน ค่าที่กำหนด mm	3 ความหนาปลีอก ค่าที่กำหนด mm	4-5 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟฟ้า ต่ำสุด mm สูงสุด mm	
2 x 0.75	0.6	0.8	5.7	7.4
2 x 1	0.6	0.9	6.1	8.0
2 x 1.5	0.8	1.0	7.6	9.8
2 x 2.5	0.9	1.1	9.0	11.6
3 x 0.75	0.6	0.9	6.2	8.1
3 x 1	0.6	0.9	6.5	8.5
3 x 1.5	0.8	1.0	8.0	10.4
3 x 2.5	0.9	1.1	9.6	12.4
4 x 0.75	0.6	0.9	6.8	8.8
4 x 1	0.6	0.9	7.1	9.3
4 x 1.5	0.8	1.1	9.0	11.6
4 x 2.5	0.9	1.2	10.7	13.8
5 x 0.75	0.6	1.0	7.6	9.9
5 x 1	0.6	1.0	8.0	10.3
5 x 1.5	0.8	1.1	9.8	12.7
5 x 2.5	0.9	1.3	11.9	15.3
หมายเหตุ มิติเฉลี่ยของสายไฟฟ้าได้คำนวณมาจาก IEC 60719				

ตารางที่ 6 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 57

ข้อ 4.4

1 ข้อ	2 การทดสอบ	3 ประเภทการ ทดสอบ	4	
			วิธีทดสอบที่ระบุใน	หัวข้อ
			มาตรฐาน	
1	การทดสอบทางไฟฟ้า			
1.1	ความต้านทานของตัวนำ	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.1
1.2	ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกน			
1.2.1	-ที่ 1 500 V สำหรับความหนาળนวนไม่มากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.2.2	-ที่ 2 000 V สำหรับความหนาળนวนมากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.3	ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ที่ 2 000 V	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.2
2	ข้อกำหนดทางโครงสร้างและมิติ		มอก.955 เล่ม 1 และ เล่ม 2	
2.1	การตรวจสอบส่วนประกอบของโครงสร้าง	T,S	มอก.955 เล่ม 1	การตรวจสอบค้างมือ
2.2	การวัดความหนาของฉนวน	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.9
2.3	การวัดความหนาของเปลือก	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.10
2.4	การวัดมิติของสายไฟฟ้า			
2.4.1	ค่าเฉลี่ย	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
2.4.2	ความเร็ว	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
3	สมบัติทางกลของฉนวน			
3.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอายุใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.1
3.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในตู้อบอากาศ	T	มอก.955 เล่ม 2	4
3.3	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในอุปกรณ์แอล์บอมบ์	T	IEC 60811-1-2	8.2
3.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
3.5	ความต้านทานโอดิชัน	T	IEC 60811-2-1	8
4	คุณสมบัติทางกลของเปลือก			
4.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอายุใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.2
4.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในตู้อบอากาศ	T	IEC 60811-1-2	8.1.3.1
4.3	ความต้านแรงดึงจุ่มน้ำมัน	T	IEC 60811-2-1	10
4.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
5	ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์			
5.1	ความอ่อนตัวหลังจากจุ่มน้ำ โดยใช้แรงดันทดสอบ -ที่ 2 000 V สำหรับสาย 2 แกน สำหรับสายไฟฟ้าที่มีมากกว่า 2 แกน -ที่ 1 500 V สำหรับความหนาળนวนไม่มากกว่า 0.6 mm -ที่ 2 000 V สำหรับความหนาળนวนมากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	3.1 และ 2.2
6	การทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ			
6.1	ความต้านทานของเปลือก	T	IEC 60811-1-4	8.2

5. สายไฟฟ้าอ่อนหุ่มเปลือกพอลิคลอร์พรีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่น ที่เทียบเท่า สำหรับงานหนัก

5.1 รหัสชนิด

60245 IEC 66

5.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

450/750 โวลต์

5.3 โครงสร้าง

5.3.1 ตัวนำ

จำนวนตัวนำ : 1 2 3 4 หรือ 5

ตัวนำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60228 สำหรับตัวนำประเภท 5 ลวดตัวนำอาจชุบหรือไม่ชุบดิบุกก็ได้

5.3.2 ตัวคั่น

อาจใช้ตัวคั่นทำจากวัสดุที่เหมาะสมพันรอบแต่ละตัวนำได้

5.3.3 ฉนวน

ฉนวนต้องเป็นสารประกอบยางชนิด IE4 หุ้มแต่ละตัวนำ

ต้องหุ้มฉนวนด้วยวิธีอัดรีด

ความหนาฉนวนต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดในตารางที่ 7 สดมกที่ 2

5.3.4 เทปทอถกที่ได้ยอมรับ

อาจเพิ่มเทปทอถกที่ได้ยอมรับพันรอบแต่ละแกน ได้ในกรณีที่ตัวนำมีพื้นที่หน้าตัดระบุมากกว่า 4 ตาราง มิลลิเมตร และต้องพันเป็นวงรอบโดยให้ทับกันอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร

เทปที่ต้องการให้เป็นฉนวน ต้องสามารถออกได้โดยไม่ทำให้ฉนวนเสียหาย

5.3.5 การประกอบแกน และตัวเติม (ถ้ามี)

ต้องนำแกนทั้งหมดมาบิดรวมกัน

อาจใช้ตัวเติมเป็นแกนกลางได้

ในกรณีแกนที่ตัวนำมีพื้นที่หน้าตัดระบุขนาดใหญ่ อาจใช้เทปทอถกพันรอบแกนที่ประกอบแล้วก่อนทำการหุ้มเปลือก เพื่อให้สายไฟฟ้าเสริจสมบูรณ์ไม่มีร่องขนาดใหญ่ที่ผิวนอกที่เป็นร่องระหว่างแกน

5.3.6 เปลือก

เปลือกต้องหุ่มรอบแกน

ความหนาเปลือกต้องเป็นไปตามค่าที่ระบุในตารางที่ 7 สมก.ที่ 3, 4 และ 5

เปลือกต้องเป็นดังนี้

5.3.6.1 กรณีมีหนึ่งแกน

- หุ่มเปลือกชั้นเดียวด้วยสารประกอบยางชนิด SE4

5.3.6.2 กรณีมีหลายแกน

ก) พื้นที่หน้าตัดไม่มากกว่า 10 ตารางมิลลิเมตร

- หุ่มเปลือกชั้นเดียวด้วยสารประกอบยางชนิด SE4

ข) พื้นที่หน้าตัดมากกว่า 10 ตารางมิลลิเมตร

- หุ่มเปลือกชั้นเดียวด้วยสารประกอบยางชนิด SE4 หรือ

- หุ่มเปลือกสองชั้น ด้วยสารประกอบยางชนิด SE3 สำหรับชั้นใน และชนิด SE4 สำหรับชั้นนอก

ค) การแทรกตัวของเปลือก

ในกรณี ก) และ ข) เปลือกชั้นเดียวหรือเปลือกชั้นในของเปลือกสองชั้นต้องแทรกเข้าไปในช่องว่างระหว่างแกนจนเต็ม

เปลือกต้องลอกออกได้โดยไม่ทำให้แกนเสียหาย

5.3.7 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้า

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้าต้องอยู่ในขีดจำกัดที่กำหนดในตารางที่ 7 สมก.ที่ 6 และ 7

5.4 การทดสอบ

ต้องเป็นตามข้อกำหนดข้อ 5.3 การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและทดสอบตามตารางที่ 8

การทดสอบที่อุณหภูมิต่ำต้องทำกับสายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำไม่เกิน 16 ตารางมิลลิเมตร

5.5 ข้อแนะนำการใช้งาน

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำในการใช้งานปกติเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 7 มิติ ของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 66

ข้อ 5.3.3 ข้อ 5.3.6 และ ข้อ 5.3.7

1 จำนวนและพื้นที่หน้าตัด ระบุของตัวนำ	2 ความหนา จำนวน	3 ค่าที่กำหนด	4	5	6	7
mm ²	ค่าที่กำหนด	ชั้นเดียว	ความหนาเปลือก		ค่าเฉลี่ยส่วนผ่านศูนย์กลางของ สายไฟฟ้า	
			ค่าที่กำหนด		ต่ำสุด	สูงสุด
			ชั้นใน	ชั้นนอก		
1 x 1.5	0.8	1.4	-	-	5.7	7.1
1 x 2.5	0.9	1.4	-	-	6.3	7.9
1 x 4	1.0	1.5	-	-	7.2	9.0
1 x 6	1.0	1.6	-	-	7.9	9.8
1 x 10	1.2	1.8	-	-	9.5	11.9
1 x 16	1.2	1.9	-	-	10.8	13.4
1 x 25	1.4	2.0	-	-	12.7	15.8
1 x 35	1.4	2.2	-	-	14.3	17.9
1 x 50	1.6	2.4	-	-	16.5	20.6
1 x 70	1.6	2.6	-	-	18.6	23.3
1 x 95	1.8	2.8	-	-	20.8	26.0
1 x 120	1.8	3.0	-	-	22.8	28.6
1 x 150	2.0	3.2	-	-	25.2	31.4
1 x 185	2.2	3.4	-	-	27.6	34.4
1 x 240	2.4	3.5	-	-	30.6	38.3
1 x 300	2.6	3.6	-	-	33.5	41.9
1 x 400	2.8	3.8	-	-	37.4	46.8
2 x 1	0.8	1.3	-	-	7.7	10.0
2 x 1.5	0.8	1.5	-	-	8.5	11.0
2 x 2.5	0.9	1.7			10.2	13.1
2 x 4	1.0	1.8	-	-	11.8	15.1
2 x 6	1.0	2.0	-	-	13.1	16.8
2 x 10	1.2	3.1	-	-	17.7	22.6
2 x 16	1.2	3.3	1.3	2.0	20.2	25.7
2 x 25	1.4	3.6	1.4	2.2	24.3	30.7
3 x 1	0.8	1.4	-	-	8.3	10.7
3 x 1.5	0.8	1.6	-	-	9.2	11.9
3 x 2.5	0.9	1.8	-	-	10.9	14.0
3 x 4	1.0	1.9	-	-	12.7	16.2

ตารางที่ 7 มิติของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 66 (ต่อ)

ข้อ 5.3.3 ข้อ 5.3.6 และ ข้อ 5.3.7

1 จำนวนและพื้นที่หน้าตัด ระบุของตัวนำ	2 ความหนา จำนวน	3 ความหนาเปลือก	4	5	6	7
mm ²	ค่าที่กำหนด	ค่าที่กำหนด			ค่าเฉลี่ยส่วนผ่านศูนย์กลางของ สายไฟฟ้า	
		ชั้นเดียว	สองชั้น		ต่ำสุด	สูงสุด
			ชั้นใน	ชั้นนอก		
3 x 6	1.0	2.1	-	-	14.1	18.0
3 x 10	1.2	3.3	-	-	19.1	24.2
3 x 16	1.2	3.5	1.4	2.1	21.8	27.6
3 x 25	1.4	3.8	1.5	2.3	26.1	33.0
3 x 35	1.4	4.1	1.6	2.5	29.3	37.1
3 x 50	1.6	4.5	1.8	2.7	34.1	42.9
3 x 70	1.6	4.8	1.9	2.9	38.4	48.3
3 x 95	1.8	5.3	2.1	3.2	43.3	54.0
4 x 1	0.8	1.5	-	-	9.2	11.9
4 x 1.5	0.8	1.7	-	-	10.2	13.1
4 x 2.5	0.9	1.9	-	-	12.1	15.5
4 x 4	1.0	2.0	-	-	14.0	17.9
4 x 6	1.0	2.3	-	-	15.7	20.0
4 x 10	1.2	3.4	-	-	20.9	26.5
4 x 16	1.2	3.6	1.4	2.2	23.8	30.1
4 x 25	1.4	4.1	1.6	2.5	28.9	36.6
4 x 35	1.4	4.4	1.7	2.7	32.5	41.1
4 x 50	1.6	4.8	1.9	2.9	37.7	47.5
4 x 70	1.6	5.2	2.0	3.2	42.7	54.0
4 x 95	1.8	5.9	2.3	3.6	48.4	61.0
4 x 120	1.8	6.0	2.4	3.6	53.0	66.0
4 x 150	2.0	6.5	2.6	3.9	58.0	73.0
5 x 1	0.8	1.6	-	-	10.2	13.1
5 x 1.5	0.8	1.8	-	-	11.2	14.4
5 x 2.5	0.9	2.0	-	-	13.3	17.0
5 x 4	1.0	2.2	-	-	15.6	19.9
5 x 6	1.0	2.5	-	-	17.5	22.2
5 x 10	1.2	3.6	-	-	22.9	29.1
5 x 16	1.2	3.9	1.5	2.4	26.4	33.3
5 x 25	1.4	4.4	1.7	2.7	32.0	40.4

หมายเหตุ มิติเฉลี่ยของสายไฟฟ้าได้คำนวณมาจาก IEC 60719

ตารางที่ 8 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 66

1 ข้อ	2 การทดสอบ	3 ประเภทการ ทดสอบ	4	
			วิธีทดสอบที่ระบุใน	หัวข้อ
			มาตรฐาน	
1	การทดสอบทางไฟฟ้า			
1.1	ความต้านทานของตัวนำ	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.1
1.2	ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2 500 V	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.3	ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ที่ 2 500 V	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.2
2	ข้อกำหนดทางโครงสร้างและขนาด		มอก.955 เล่ม 1 และ เล่ม 2	
2.1	การตรวจสอบส่วนประกอบของโครงสร้าง	T,S	มอก.955 เล่ม 1	การตรวจพินิจและ ทดสอบด้วยมือ
2.2	การวัดความหนาของฉนวน	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.9
2.3	การวัดความหนาของเปลือก	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.10
2.4	การวัดมิติของสายไฟฟ้า			
2.4.1	ค่าเฉลี่ย	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
2.4.2	ความกว้าง	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
3	คุณสมบัติทางกลของฉนวน			
3.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอุ่นใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.1
3.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอุ่นใช้งานในตู้อบอากาศ	T	มอก.955 เล่ม 2	4
3.3	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอุ่นใช้งานในอุปกรณ์แอล์บอมบ์	T	IEC 60811-1-2	8.2
3.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
3.5	ความต้านทานโอดิโอน	T	IEC 60811-2-1	8
4	คุณสมบัติทางกลของเปลือก			
4.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอุ่นใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.2
4.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอุ่นใช้งานในตู้อบอากาศ	T	IEC 60811-1-2	8.1.3.1
4.3	ความต้านแรงดึงหลังจุ่นในน้ำมัน	T	IEC 60811-2-1	10
4.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
5	ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์			
5.1	ความอ่อนตัวหลังจากจุ่นในน้ำ โดยใช้แรงดันทดสอบ -ที่ 2 000 V บนสายไฟฟ้าที่ไม่มากกว่า 2 แกน สำหรับสายไฟฟ้าที่มีมากกว่า 2 แกน -ที่ 2 000 V บนแกน	T	มอก.955 เล่ม 2	3.1 และ 2.2
6	การทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ(ดู ข้อ 5.4)			
6.1	ความต้านทานของเปลือก	T	IEC 60811-1-4	8.2
6.2	ความดีดของเปลือก ¹⁾	T	IEC 60811-1-4	8.4

¹⁾ ให้ใช้เฉพาะ กรณีที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟฟ้าเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในวิธีทดสอบ

6. สายไฟฟ้าอ่อนสำหรับราไฟประดับห้องเปลือกพอลิคลอร์พรีน หรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่า

6.1 รหัสชนิด

60245 IEC 58 สำหรับสายกลม

60245 IEC 58f สำหรับสายแบน

6.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

300/500 โวลต์

6.3 โครงสร้าง

6.3.1 ตัวนำ

จำนวนตัวนำ : 1 หรือ 2

ตัวนำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60228 สำหรับตัวนำประเภท 5 ลวดตัวนำอาจชุบหรือไม่ชุบดีบุกก็ได้

6.3.2 ตัวคั่น

อาจใช้ตัวคั่นทำจากวัสดุที่เหมาะสมพันรอบแต่ละตัวนำได้

6.3.3 ฉนวน

ฉนวนต้องเป็นสารประกอบยางชนิด IE4 หุ้มแต่ละตัวนำ

ต้องหุ้มฉนวนด้วยวิธีอัดรีด

ความหนาฉนวนต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดในตารางที่ 9 สค默ที่ 2

6.3.4 การประกอบแกน

สำหรับสายไฟฟ้าสองแกน นำแกนทั้งสองมาวางขนานกัน ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของตัวนำต้องเป็นไปตามค่าเฉลี่ยที่ระบุในตารางที่ 9 สค默ที่ 3 และ 4

6.3.5 เปลือก

เปลือกต้องเป็นสารประกอบยางชนิด SE4 หุ้มรอบแกน

กรณีสายแบนคู่เปลือกต้องเติมเต็มในช่องระหว่างระหว่างแกน

ความหนาเปลือกต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดระบุในตารางที่ 9 สค默ที่ 5

เปลี่ยนต้องลองออกได้โดยไม่ทำให้แกนเสียหาย

สีของเปลี่ยนที่นิยมคือ เงิน และ ดำ

6.3.6 มิติของสายไฟฟ้า

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของสายกลมและค่าเฉลี่ยมิติของสายแบน ต้องอยู่ในข้อจำกัดที่กำหนดในตารางที่ 9 ตามที่ 6 และ 7

6.4 การทดสอบ

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 6.3 การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและทดสอบตามตารางที่ 10

กรณีข้อกำหนดข้อ 6.3.5 การดำเนินการทดสอบโดยทั่วไประบุไว้ใน มอก.955 เล่ม 2 ข้อ 1.11 ยกเว้นค่าระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของตัวนำที่รัดได้ ต้องเป็นค่าเฉลี่ยจากสามตัวอย่างที่เป็นระยะห่างเฉลี่ย

6.5 ข้อแนะนำการใช้งาน

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำในการใช้งานปกติเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 9 มิติของสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 58 และ 58f

ข้อ 6.3.3 ข้อ 6.3.4 ข้อ 6.3.5 และ ข้อ 6.3.6

1 จำนวนและพื้นที่หน้าตัด ระบุของตัวนำ mm^2	2 ความหนา ลนวน ค่าที่กำหนด mm	3 ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง ของตัวนำ	4 ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด	5 ความหนาเปลี่ยน ค่าที่กำหนด mm	6 ค่าเฉลี่ยมิติของสายไฟฟ้า ต่ำสุด mm	7 สูงสุด mm
1 x 0.75	0.8	-	-	0.8	4.1	5.2
1 x 1.5	0.8	-	-	0.8	4.1	5.6
2 x 1.5	0.8	6.7	7.0	0.8	5.0 x 13.0	6.0 x 14.0

หมายเหตุ มิติเฉลี่ยของสายไฟฟ้าได้คำนวณมาจาก IEC 60719

ตารางที่ 10 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าชนิด 60245 IEC 58 และ 58f

ข้อ 6.4

1	2	3	4	
ข้อ	การทดสอบ	ประเภทการทดสอบ	วิธีทดสอบที่ระบุใน	
			มาตรฐาน	หัวข้อ
1	การทดสอบทางไฟฟ้า			
1.1	ความต้านทานของตัวนำ	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.1
1.2	ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2 000 V	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.3	ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าสื่อสารที่ 2 000 V	T,S	มอก.955 เล่ม 2	2.2
2	ข้อกำหนดทางโครงสร้างและมิติ		มอก.955 เล่ม 1 และ เล่ม 2	
2.1	การตรวจสอบส่วนประกอบของโครงสร้าง	T,S	มอก.955 เล่ม 1	การตรวจสอบค่าภายนอก
2.2	การวัดความหนาของชั้นวน	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.9
2.3	การวัดความหนาของเปลือก	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.10
2.4	การวัดมิติของสายไฟฟ้า			
2.4.1	ค่าเฉลี่ย	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
2.4.2	ความรี	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
2.5	ระยะห่างระหว่างตัวนำ	T,S	มอก.955 เล่ม 2	1.11
				ดูข้อ 6.4
3	คุณสมบัติทางกลของชั้นวน			
3.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอายุใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.1
3.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในตู้อบอากาศ	T	มอก.955 เล่ม 2	4
3.3	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในอุปกรณ์แอล์บอมบ์	T	IEC 60811-1-2	8.2
3.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
3.5	ความต้านทานโอดิซัน	T	IEC 60811-2-1	8
4	คุณสมบัติทางกลของเปลือก			
4.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอายุใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.2
4.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในตู้อบอากาศ	T	IEC 60811-1-2	8.1.3.1
4.3	ความต้านแรงดึงหลังจุ่มน้ำมัน	T	IEC 60811-2-1	10
4.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
5	ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้าสื่อสารที่ 2 000 V			
5.1	ความอ่อนตัวหลังจากจุ่มน้ำ โดยใช้แรงดันทดสอบที่ 2 000 V	T	มอก.955 เล่ม 2	3.1 และ 2.2